

GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO SPESSORE mm 10










GLAZED PORCELAIN STONEWARE - THICKNESS mm 10

GRES CERAME EMAILLE - EPAISSEUR mm 10

Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma UNI EN 14411:2012 appendice GL (gruppo Bla)

Quality specifications, according to control tests of UNI EN 14411:2012 Appendix GL (group Bla)

Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme UNI EN 14411:2012 Appendice GL (groupe Bla)

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises		METODO DI PROVA ISO ISO TEST METHOD METHOD D'ESSAI ISO	REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA EN 14411-G REQUIREMENTS OF EN 1441-G STANDARD CONDITIONS REQUISES PAR LA NORME EN 14411-G	
Caratteristiche dimensionali Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width Longueur et largeur $\pm 0,6\%$ Rettilineità - Straightness - Rectitude $\pm 0,5\%$ Spessore - Thickness - Epaisseur $\pm 5\%$ Ortogonalità - Wedging - Orthogonalité $\pm 0,6\%$ Planarità - Flatness - Planéité $\pm 0,5\%$	$\pm 0,5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,5\%$
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$	Conforme Conforms Conforme
Sforzo di rottura Breaking strength Résistance à la rupture		ISO 10545-4	$\geq 1300$ se sp. $\geq 7,5$ $\geq 700$ se sp. $< 7,5$	Conforme Conforms Conforme
Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture		ISO 10545-4	$\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>	$\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	M. di P. D.	$\infty \leq 7 \times 10^{-6} \text{C}^{-1}$
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques		ISO 10545-9	Resistente	Conforme Conforms Conforme
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Richiesta Requête Demande	Resistenti Resistant Résistant
Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to acids and bases at low concentration La résistance aux acides et aux bases à faible concentration		ISO 10545-13	Piastrelle smaltate Glazed tiles Carreaux émaillés	GL A Resistenti Resistant Résistant
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers		ISO 10545-13	Piastrelle smaltate Glazed tiles Carreaux émaillés	$\geq$ GB GA Resistenti Resistant Résistant

Legenda / Legend / Légende


M. di P.D. = Metodo di prova disponibile - Test method available - Methode d'essai disponible


S.C.I.F. = Secondo la classificazione indicata dal fabbricante - According to manufacturer's classification - Selon la classification indiquée par le fabricant


## IMBALLI E PESI - Packing and weight - Poids et emballages

Formato Size	Pz. x Scatola Pz. x Box	M <sup>2</sup> x Scatola M <sup>2</sup> x Box	Kg x Scatola Kg x Box	N° Scatole x Pallet Box x Pallet	Pz. x Pallet Pz. x Pallet	M <sup>2</sup> x Pallet M <sup>2</sup> x Pallet	Kg x Pallet Kg x Pallet
Esagona 33x33	9	0,936	21,50	48	412	44,90	1.032
Esagona Textures 33x33	5	0,545	11,90	-	-	-	-
60x60	3	1,07	13,80	32	96	34,24	1.095
30x60	6	1,07	13,80	32	192	34,24	1.095
Decoro 30x60	4	0,72	-	-	-	-	-
Muretto 10x30	28	0,84	16,50	56	1.568	47,04	924
Muretto 10x30 Textures	12	0,36	7,07	-	-	-	-

## LEGENDA - Legend - Legend

 QUADRATO: codice fascia prezzo per articoli venduti al MQ  
SQUARE: price range code for articles sold per SQ.M.  
CARRÉ: code fourchette de prix pour les articles vendus au M<sup>2</sup>

 ROTONDO: codice fascia prezzo per articoli venduti al pezzo  
ROUND: price range code for articles sold per piece  
RONDE: code fourchette de prix pour les articles vendus à la pièce

 Pezzi per scatola  
Pièces per box  
Pièces par boîte